

### Descrição do Produto

Resimedio é um produto de pasta à base de água de um componente, à base de resinas especiais e cargas lamelares que proporcionam excelente resistência mecânica e à compressão; a sua formulação particular torna adequado também a adição de quartzo esferoidal de diferentes granulometrias para aumentar a espessura da suavização (espessura padrão sem quartzo igual a cerca de 0,3 mm).

Método de Aplicação: Consultar o Manual de Aplicação COLOR.

Substratos sobre os quais se pode aplicar:

- Betão ou argamassas cimentícias;
- Gesso pintado ou natural;
- Pladur;
- Cerâmica;
- Madeiras sem juntas ou com as juntas bem preenchidas (não aplicar sobre parquets ou plataformas)

A sua resistência, impermeabilidade e aderência permitem que seja apto para ser aplicado em todo o tipo de superfícies:

- Pavimentos, escadarias, mobiliário, bases de duche e paredes;
- Recomendado para interiores;
- Alto tráfego – superfícies comerciais e residenciais. Salões, balneários e cozinhas.

O produto aplica-se em uma demão com talocha de 50 cm e é utilizado para nivelar intervenções em superfícies internas, horizontais e verticais

**Cores:** Consultar os catálogos COLOR

**COV's:** base aquoso, ausência total de solventes e baixa emissão de COV's;

**Temperatura mínima de aplicação:** 10°C

**Armazenamento:** em locais protegidos do gelo.

**Limpeza de Ferramentas:** com água.

### Preparação da Mistura

O Resimedio é um produto monocomponentes, pronto a usar.

### Dados Técnicos

**Granulometrias:** máximo 0,5 mm

**Rendimento:** 0,650-0,700 Kg/m<sup>2</sup> (2 demão)

**Espessura de aplicação:** < 1 mm

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):** Cumpre a Diretiva 2004-42 CE

**Dureza Superficial:** UNE-EN 13892-6: 184N/mm<sup>2</sup>

**Densidade Aparente:** 1,750 ± 50 kg/m<sup>3</sup>

**Recção ao Fogo:** UNE-EN 13501-1: A1

Estes resultados estão baseados em ensaios de laboratório realizados em condições *standart*. Os resultados reais destes dados podem variar devido a circunstâncias de obra fora do nosso controlo.

## Apresentação

Kits de embalagens de plástico com os seguintes formatos: 5 KGS, 10KGS, 20KGS



## Validade

12 meses a uma temperatura entre 5°C e 35°C em instalações secas. Se abrir a embalagem, deve usar imediatamente.

## Segurança, Saúde e Ambiente

Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento deste produto dado que não contém substâncias perigosas ou nocivas. Manter fora do alcance das crianças. Não deitar os resíduos no esgoto. Usar luvas de proteção. Assegurar o transporte adequado do produto. Manter a embalagem em local seguro.

Consultar a ficha de segurança para obter informação mais detalhada.

## Notas Legais

Esta informação e, em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização do produto são fornecidas e baseadas no conhecimento atual e à experiência da COLOR® nos produtos em questão, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais e de acordo com as recomendações da COLOR®. Na prática, as diferenças de substratos e condições reais do local de aplicação são de tal forma complexas que ele não pode ser inferido a partir da informação contida neste documento, ou qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer conselho oferecido nenhuma garantia em termos de comercialização ou adequação para um propósito particular, ou responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar testes para verificar a sua adequação para o uso que ele quer dar. A COLOR® reserva-se no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Todas as encomendas aceites estão sujeitas aos termos de nossas atuais condições gerais de venda e entrega.